

Interne oder Externe Endverarbeitung für alte oder neue Vorverputzte Mauern.

Lösung :B

Man trägt auf der trockenen Mauer eine Schicht, ca. 2/3 mm,, Stabilitura“ Linie „ Moretta d i Fiume“ auf. Die besonderen Eigenschaften dieses Stoffes sind hohe Atmungsfähigkeit, ökologisch, sehr gute Adhäsion an Untergründe.

Verbrauch für ca.2/3 mm $3,50 \text{ kg/m}^2$

Berechnung : m^2 \times $3,5 \text{ kg}$
=Endmenge:.....Kg

Färbung mit „ PITTURA ABBAZIA CALCEFORTI“ Linie „ ANTICA BOTTEGA“
Absolut natürliche matte Farbe aus sehr antiker Tradition. Zusammengestellt und formuliert nach antiken Rezepte aus Eigelb und Eiweiß, feine Farbsande aus antiken Gruben und Luftkalk hergestellt nach traditioneller Art der alten Artisten. Die natürliche Farbe des Ei verleiht dieser exzellenten Farbe einen satinierten und delikaten Effekt. Er wird speziell für Untergründe aus Natürlicher Hydraulikalk, Luftkalk verwendet; ist aber auch für andere Untergründe geeignet. Die Farbe „ PITTURA ABBAZIA CALCEFORTI“ wird gern für interne Ornamente verwendet, er ist kontakunempfindlich, dampfdurchlässig. Es soll das Auftragen bei Wasserverlust und bei Standwasser des Mauerwerks vermieden werden.

Da die Farbe „ PITTURA ABBAZIA CALCEFORTI“ nicht lösbare Salze beinhaltet
Ist sie extrem gegen Schimmel und Bakterien resistent.

Verbrauch für ca.2 Durchgänge 020 L/ m^2

Berechnung : m^2 \times $3,5 \text{ kg}$
=Endmenge:.....Kg