



Verputzmörtel Linie „Antico 2000“

Beschreibung:

Dieser Verputzmörtel kann für Interne oder Externe Mauern verwendet werden. Er eignet sich sehr gut für Altbauten wie Neubauten. Er besteht aus Kalksand das aus zermahlenden Kalksteinen gewonnen wird die eine Granulometrie 0 bis 3 mm haben, Natürlicher Weißer Hydraulischer Kalk der mit einer Temperatur kleiner als 1200 C° gebrannt wird, ohne Pozzulan oder andere hydraulische Bindemittel jegliche Art.

Europäische Norm anerkannt als **NHL 5**

Gebrauchsanweisung

Der Mörtel wird mit sauberem Wasser ca. 3-4 min angerührt.. Er wird auf sauberen und angefeuchteten Mauern aufgetragen, somit wird eine gute Haftung und eine gleichmäßige Reifeprozess gefördert. Man trägt den Mörtel 1 cm weise auf.

Er soll nicht auf Gipsuntergründe, gestrichene Untergründe, Salzhaltige Untergründe sowie nicht vorbereitete Zementputze aufgetragen werden.

Mauern mit verschiedene Steine oder Baukomponenten sollen eine geeignete Vorbereitung haben (Gewebe, Rinzaffo, ect.)

Es ist gängig vor dem auftragen der ersten Schicht „Linie Antico „eine Schicht Rinzaffo aufzutragen .

Beim Auftragen sollten die Temperaturen nicht kleiner 6 C° und nicht höher 30 C° sein.

Technische Daten

Farbe:	Kalkweiß
Granulometrie:	0-3 mm
Reifezeit:	4 Tage
Mischzeit mit Quirl:	2,5 min
Mischzeit mit Betonmaschine:	3,5 min.
Verbrauch:	15 Kg/m ² /10 mm Schichtstärke
Druckfestigkeit:	25 kg/m ² nach 28 Tagen, 45 kg/m ² nach 6 Monaten.
Mischwasser:	ca. 12-14%
Dampfdurchlässigkeit;	$\mu < 11$
PH:	> 11
Verpackung:	25 kg pro Sack.

