



KONSOLIDIERENDER ANTISALZ SPRITZBEWURF

BESCHREIBUNG

Mörtel zum Spritzbewurf für feuchte und unebene Mauern, bestehend aus natürlichem hydraulischem Kalk und Sand aus ausgewählten Steinbrüchen; ohne Puzzolan oder Hydraulische Bindemittel jeglicher Art.

EU-Norm EN459 = NHL 5 . Der Kalk dieses Mörtels, wird aus Kalzinierung bei niederen Temperaturen (unter 1200C) von mergeligen, siliziumhaltigen, Kalken gewonnen, welche mit traditionellen Techniken und Methoden gebrannt werden.

VERWENDUNG

Der RINZAFFO ANTISALZE wird nun mit sauberem Wasser 3-4 Minuten lang vermischt und mit der Hand auf sauberen und von jeglichem weiteren Material befreiten Mauern aufgetragen. Bei trockene Mauern ist es ratsam den Untergrund anzufeuchten. Der Mörtel darf nicht auf frischen, mit Hochdruckreiniger gespülten Mauern, oder Mauern mit benetzter Wasserschicht, aufgetragen werden.

Bei Sanierungen Mörtel mindesten 1 cm auftragen. Als Haftbrücke langen einige mm. In beiden Fällen soll der Mörtel mit Wucht mittels Spachtel angeworfen werden. Dabei sollte jedoch geachtet werden, keine Mauerstellen auszulassen.

An einem zugedeckten und trockenen Ort lagern.

TECHNISCHE DATEN

Natürliche Farbe:	Kalkweiß
Körnung:	0 - 3 mm;
Vermischwasser:	25%;
Erstarrungszeit :	4 Tage.
Verbrauch :	6-8 Kg/m ² /10 mm Schichtstärke
PH: :	> 11
Druckfestigkeit; :	20kg/m ² nach 28 Tagen , 40 Kg /m ² nach 6 Monaten
Anwendungstemperaturen :	+5°C ÷ +33°C