



RASANTE CFP

Aus Kalziumsiliicat

Beschreibung

Glätteputz (Rasante) auf stabilisierte Kaliumsiliicat Basis., geeignet für extern wie intern in folgenden Fällen:

Mineralische Endverarbeitungszyklen (zur Besserung der Unebenheiten an den Wänden, zum ausgleichen der Wände bei verschiedenen Untergründe), zur Rissvermeidung mineralische Verarbeitungen (mit Glasfasergewebe)

Der Putz ist absolut Schimmel und Sporeresistent.

Gebrauch: *Ausbesserung der Unebenheiten bei Kalk oder Zementuntergründe, Intern und Extern*

Zusammensetzung

Stabilisierte Kaliumsiliicate

Adhäsionsverstärker: Styrolacrylpolymer in Dispersion

Marmor und Silizium Granulate

Gebrauchsanweisung

Der Untergrund soll Reif und gut getrocknet sein.

In den Fällen wo sich der Untergrund sandig oder schwach zeigt sollte man erst „FONOD CFP“ verdünnt max.10%, auftragen. Dreckspuren jeglicher Art mit Hochdruckreiniger oder Ähnliches säubern.

Jegliche Art von Farbe oder Synthetische Endverarbeitung soll entfernt werden da diese nicht kompatibel sind.

Rasante CFP ist in Paste schon gebrauchsfertig verpackt. Produkt vor dem auftragen kurz anrühren.

Mischt mit Wasser verdünnen. Zur Besserung der Unebenheiten an Untergründe Produkt mit einer Kelle auftragen. Zur farblichen Endverarbeitung nach 24 Stunden bereit.

Bei Endverarbeitungen mit Glasfasergewebe eine Schicht auftragen dann Gewebe in den Frischen Putz andrücken und dann mit dem Endputz ausgleichen.

Technische Daten

Produkt: Paste

Gewicht: ca.1800g / L

Verbrauch: bei Ausgleichputz : 1,0-1,5Kg/ m2

Bei Antirissputz : 2,0-2,5 Kg /m2

Bearbeitungstemperatur: min +5°C

Dampfdurchlässigkeit: $\mu = ca..45$

Resistent nach der Trocknungszeit:

Gegen Frost, Feuchtigkeit, thermische Schwankungen; Salzige Atmosphäre,

Vorsicht

Nicht auf Holz, Gips, starker Sonnenbestrahlung oder bei starkem Wind auftragen.